



## UTGÅR 2009

**Båtfernissa är en alkydbaserad, högblank fernissa. Främst avsedd för träbåtar ovan vattenlinjen, trädgårdsmöbler m.m. Lämpar sig för de flesta träslag som furu, gran, ek och ädelträ. Lättstruken, relativt snabbtorkande och ger en fyllig, blank och väderbeständig yta. Båtfernissa tål hårda påfrestningar i form av vatten och saltstänk.**

## GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lack och grånat, poröst trä. Slipa av ev. kvarvarande hård och blank lack. Tvätta feta tropiska träslag med förtunning AR. Behandla ändträ, skarvar och andra känsliga ytor med Grundolja.

Stryk trärena ytor med Båtfernissa spädd ca 20-40%. Stryk Båtfernissa 2-3 gånger eller fler tills önskad ytfinish uppnåtts. Stryk ändträ etc. extra noga. Slipa lätt med fint papper mellan strykningarna och håll dammfritt under torkning.

## VIKTIGT

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% luftkvot. Lacka inte på solheta ytor. Lacka inte heller vid risk för regn och dagg inom ca 3 timmar från målningens avslutande. Mycket hög luftfuktighet, kyla och dålig luftomsättning förlänger torktiden.

För mer information, läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

## NÄR DU MÅLAT KLART

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	fet alkydolja och uretanalkyd
SPÄDNING	alifatnafta
MATERIALÅTGÅNG	12-14m <sup>2</sup> /liter och behandling beroende på underlagets sugning
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +7 °C och +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 ° OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 5 tim. sliptorr och övermålningsbar efter ca 1 dygn
RENGÖRING AV VERKTYG	alifatnafta eller penselvätt
GLANS	högblank, ca 90 glansenheter
ÖVRIGT	rekommenderas inte för plywood

## FÖRVARAS FROSTFRITT

2009-08-20  
För aktuell uppdatering:  
[www.beckers.se](http://www.beckers.se)

